

2360 Multi Verde

Farbton:	grün
Bindemittelbasis:	ungesättigtes Polyesterharz
Gewicht:	1.6 kg
Mischungsverhältnis:	2 Gew. %
Verarbeitungsbedingungen:	über +10 °C und bis 90 % Luftfeuchtigkeit, Polyester-spachtel härtet unter +10 °C nicht mehr aus. Spachtelmasse und Härter sehr gut vermischen, nach der Trocknung kann Multi Verde mit allen handelsüblichen Lacksystemen überlackiert werden. Spachtelflecken mit 2K-Füller isolieren.
Untergrund-Vorbehandlung:	der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein, Oberflächen anschleifen. Thermoplastische Lackierungen (NC-Lacke, 1K-Acryllacke), sowie säurehärtende Lacke (Washprimer) und Kunstharzlacke restlos abschleifen.
Topfzeit:	3 bis 4 Minuten
Trocknung:	schleifbar nach 25 Minuten (Objekttemperatur +20 °C)
Härter:	BPO 2900
Temperaturbeständigkeit:	bis +80 °C
Tipp:	hohe Füllkraft bei feiner Körnung, kein Ausbrechen in den Randzonen beim Feinschliff!
Lagerbedingungen:	trocken und frostfrei lagern, im verschlossenen Originalbehälter mindestens 1 Jahr lagerfähig
V.O.C. Wert:	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/b): 250 g/l (2007), das Produkt enthält maximal 4 g/l VOC